



# SAFETYNIT

BORRACHA NITRÍLICA ANTIDERRAPANTE COM FORRO EM FLOCOS DE ALGODÃO

EN388



2000X

ISO 374-1/Tipo B



## Aplicações

Indústria Metal / Mecânica  
Indústria Alimentícia  
Manutenção Industrial  
Aplicações de defensivos Agrícolas  
Indústria de Tintas e Vernizes  
Limpeza Industrial



Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, revestida internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	ACABAMENTO
5010	SAFETYNIT	BORRACHA	ANTIDERRAPANTE
FORRO	TAMANHO	C. A.	
FLOCOS DE ALGODÃO	7 - 8 - 9 - 10	43609	

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco!



## Descrição

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, revestida internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.



## Embalagem


Pacote com 12 Pares  
Caixa com 120 Pares



## Instrução/ Conservação

Lave-as antes de retirá-las das mãos. Sua secagem deverá ser longe das fontes de calor. Proibido usar luvas, quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas.

**Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco!**

 +55 19 3342-3100

 [comercial@ldisafety.com.br](mailto:comercial@ldisafety.com.br)



## Resultado Normas Técnicas

I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2000X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 0 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE CORTE POR LÂMINA, DE RASGAMENTO E DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Luva de proteção química TIPO B. Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 3 - Metanol; 6 - Dissulfeto de Carbono; 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 4 - Ácido Sulfúrico 96%. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-epi/sst-epi-comunicados?view=default>".

**Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco!**

 +55 19 3342-3100

 [comercial@ldisafety.com.br](mailto:comercial@ldisafety.com.br)